Mode d'emploi
Abraso Soft Acryl

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit!

1. Domaine d'application
Abraso Soft Acryl s'utilise pour le pré-polissage de toutes les résines dentaires.

2. Mise en œuvre
Préparer la surface résine à polir comme à l'accoutumée. Monter Abraso Soft Acryl sur le mandrin du tour à polir. Le porte mandrin de Abraso Soft Acryl est conique. Veiller à visser d'abord la grande ouverture de ce porte-mandrin sur le mandrin. Bien visser la brosse à polir sur le mandrin mais sans forcer – risque de fracture! Si la brosse n'est pas bien fixée, la replacer sur le mandrin. Si le filetage du mandrin est usé, remplacer ce mandrin. Travailler à 3000 tours/mn^{-1}. Polir la résine avec de la poudre de ponce et le désinfectant de la ponce Dentaclean (N° de cde 520 0099 8) ou avec de la pâte à polir à base de poudre de ponce (N° de cde 520 0016 0) en exerçant des mouvements circulaires jusqu'à disparition totale des traces de meulage. Pour une brillance parfaite, nettoyer la prothèse et polir en utilisant le polissoir haute brillance Acryl (N° de cde 350 0082 0) et Abraso Star K50 (N° de cde 520 0016 1).
Lors d'un polissage sur tour à polir, ne jamais s'attarder trop longtemps sur la même zone afin d'éviter un dégagement de chaleur et risquer de brûler la résine.

3. Divers
Les indications contenues dans ce mode d’emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d’emploi avant d’utiliser une nouvelle boîte.
Ce mode d’emploi concerne Abraso Soft Acryl - N° de cde 350 0102 0 et 350 0080 0.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 22.01.04/0F